

SuperLift**Ø 267 mm 8,7 ltr****Cod. prodotto:****8086****Forma:****Rotondo****Cod. coperchio:****4108 (Membrana)****4082 (Vented)****4083 (Standard with centering pieces)****4083 (Wipes Fitment)****CAPACITÀ**

capacità sotto coperchio

8.7 l ± 90 ml

capacità ricolmo:

9.1 l ± 90 ml

DIMENSIONI

lunghezza superiore:

269.3 mm ± 2.7 mm

altezza:

202 mm ± 1 mm

lunghezza fondo:

236.3 mm ± 1 mm

PESO

Peso:

229 g ± 11 g

Peso maniglia in metallo:

31 g ± 3 g

Peso maniglia in plastica:

11 g ± 1.1 g

PERFORMANCE

impilabilità - dinamica:

Max: 30 kg di carico dall'alto sul contenitore inferiore a 23°

test di impilamento:

Le prove di impilamento sono state eseguite sulla materia prima vergine standard come indicato di seguito a 23°C per un periodo di 2 mesi. L'impilabilità dipende da molti fattori e i dati di cui sopra sono solo indicativi. Di conseguenza, i clienti dovrebbero effettuare prove interne per determinare la fattibilità dell'impilaggio e del trasporto.

SISTEMA DI CHIUSURA

tipo di coperchio disponibile:

Membrana, Standard, Vented, Wipes Fitment

tipo di chiusura:

Peel-off

collare di protezione:

si

tipo di prove di manomissione:

coperchio a prova di manomissione

MANICO

manico standard:

metallo

manico opzionale:

plastica flessibile sul collare

DECORAZIONE

decorazione disponibile:

Dry offset, IML

area di decorazione offset:

135 X 337 mm

MATERIA PRIMA

materie prime opzionabili:

PP

riempimento a caldo:

fino a 95° C

Masterbatch colori:

colori in base ai colori pantone standard selezionati Superfos

temperature calde:

Il materiale scelto ha un'ottima resistenza al calore e l'imballaggio è adatto per il riempimento a caldo. In particolare, gli imballaggi in plastica diventano flessibili quando sono sottoposti a temperature di riempimento a caldo e occorre prestare attenzione all'impilamento immediatamente dopo il riempimento a caldo. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a temperature calde.

temperature fredde:

Condizioni di congelamento richiedono resine speciali disponibili su richiesta. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a basse temperature.

SPECIFICHE DI QUALITÀ

approvazioni:

Tutti i prodotti Superfos sono conformi al Regolamento della Commissione dell'Unione Europea n. 10/2011/CE con modifiche, relative a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione. In conformità con la normativa UE, è responsabilità del cliente garantire che il prodotto fornito sia adatto all'uso previsto.

informazioni sulla qualità:

Differenza nelle specifiche del prodotto in questa scheda tecnica dello 0,025% o meno (ovvero 25 articoli per 100.000) sono considerate accettabili nel settore e pertanto non possono essere interpretate come un difetto. Si prega inoltre di fare riferimento alle Condizioni Standard di Vendita e Consegna in vigore al momento della consegna.

durata a magazzino:

La conformità del prodotto alle specifiche tecniche contenute nella presente scheda tecnica è garantita per 12 mesi dalla data di consegna, previa adeguata conservazione. Uno stoccaggio adeguato comprende ad es. la protezione della luce solare diretta, la pioggia, temperature molto basse o temperature molto elevate per un lungo periodo.

conformità e idoneità del prodotto:

Per tutte le informazioni relative alla conformità al contatto con gli alimenti e all'idoneità del prodotto, richiedere la Dichiarazione di conformità.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.